



EN 13984:2013

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji (EU) No. 574/2014
Nr DoP 3-1122015-19
dla produktu

PRIVATE LABEL ALU 160 / Eurovent **STANDARD ALU 160**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	3-1122015-19
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Elastyczne wyroby wodochronne, z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej.
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 i 4
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	EN 13984:2013 Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, N.o.Studená 967/3, 821 04 Bratislava - Ružinov- Ružinov, Słowacja, numer jednostki notyfikowanej 1301. Nr raportu z badań 90-15-0034

7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	EN 13984:2013	E
Wodoszczelność	EN 13984:2013	Spełnia wymagania przy 2Kpa
Opór dyfuzyjny	EN 13984:2013	$\geq 584,7 \cdot 10^{-9} \text{M}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \text{kg}$
Wytrzymałość na uderzenia	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość łącza	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość na zerwanie MD	EN 13984:2013	$\geq 180 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Wytrzymałość na zerwanie CD	EN 13984:2013	$\geq 90 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Wydłużenie MD	EN 13984:2013	$\geq 7,1\%$
Wydłużenie CD	EN 13984:2013	$\geq 3\%$
Odporność na rozdzieranie MD	EN 13984:2013	$\geq 70 \text{ N}$
Odporność na rozdzieranie CD	EN 13984:2013	$\geq 65 \text{ N}$
Trwałość		
Starzenie	EN 13984:2013	Spełnia wymagania
Odporność chemiczna	EN 13984:2013	Spełnia wymagania
Substancje szkodliwe	EN 13984:2013	NPD

8. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Przywory, 17.03.2025 r.